



LOXON®

Larga duración



CIELORRASOS MATE

Rev: 0721

DESCRIPCION

LOXON LD CIELORRASOS MATE es una pintura de alta calidad especialmente formulada para cielorrasos. Contiene resinas en dispersión acuosa y pigmentos seleccionados para lograr un acabado de impecable blancura y excelente adherencia. Su exclusiva fórmula resuelve los problemas de condensación y salpicado al momento de pintar cielorrasos. Sus aditivos de alta efectividad le confieren una gran resistencia a los hongos.

- **Látex antihongo y anticondensante**
- **Excelente poder cubritivo**
- **Más blanco**
- **Bajo salpicado.**

USOS

En **interiores**, para cielorrasos de yeso, mampostería, hormigón, revoque, etc.; utilizando el fondo correspondiente.

CARACTERISTICAS

- **Color:** Blanco. Colores adicionales utilizando **SW Entonador Universal** hasta un máximo de 30cm³ por litro.
- **Acabado:** Mate.
- **Aplicación:** A pincel, rodillo o soplete, diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera necesario. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
- **Número de manos:** 2 a 3.
- **Poder cubritivo:** Excelente.
- **Rendimiento:** De 10 a 12 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie.
- **Secado:** 1 hora al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 4 horas.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

• Superficies Nuevas

Mampostería, hormigón, revoques:

- En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 3 meses para asegurar un adecuado curado antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.

- En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW Acondicionador Acrílico o SW Fijador Sellador al Agua**, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

- Si se trata de una superficie envejecida o poco cohesionada, aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás**, diluido de acuerdo a sus instrucciones. Dejar secar y terminar el trabajo con **LOXON LD CIELORRASOS MATE**.

Yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de **SW Acondicionador**

al **Aguarrás, SW Acondicionador Acrílico o SW Fijador Sellador al Agua**, diluidos de acuerdo a sus instrucciones.

En los casos precedentes, terminar el trabajo con LOXON LD CIELORRASOS MATE.

• Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con una solución de agua y lavandina (1 parte de lavandina y 1 de agua). Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución de 120 cm³ de **SW Pasta Antihongo** en 4 litros de agua. **No enjuagar.** Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija. Aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** diluidos de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones con **SW Enduido Plástico Interior**. Se recomienda aplicar una mano del mismo fondo diluido sobre las zonas enduidas, para emparejar la absorción de la superficie.

- Para eliminar manchas amarillentas provenientes de una filtración (óxido de hierro), aplicar una mano de **SW Fondo Blanco Sintético** antes de aplicar **LOXON LD CIELORRASOS MATE**.

- Para otro tipo de manchas aplicar **SW Bloqueador de Manchas**, siguiendo sus instrucciones.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre, lija o espátula y tratar como si fuera una superficie nueva.

En todos los casos, terminar el trabajo con LOXON LD CIELORRASOS MATE.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Revolver muy bien la pintura antes de usar.
2. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
3. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
4. Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
5. Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
6. Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.
7. Mantener fuera del alcance de los niños.
8. No ingerir.

EXPERIENCIA Y CALIDAD

En 1866, Henry Sherwin y Edward Williams sentaron las bases de un camino de prestigio y evolución permanente. Hoy al elegir Sherwin Williams usted accede a un producto de calidad seleccionada que responde a los más altos estándares internacionales, con el respaldo de una marca de más de 150 años en el mercado.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica—relativos a la aplicación y al uso final del producto—están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

